



Антиоксидант для оловянно-свинцовых сплавов PTM SN63



Общая информация

Антиоксидант PTM SN63 представляет собой гранулы для добавления в расплавленный припой с целью уменьшения шлакообразования.

Описание продукта

Гранулы оловянно-свинцового сплава с примесью фосфора предназначены для уменьшения формирования шлака в ваннах свинцового припоя. **PTM SN63** стабилизирует ванну припоя и уменьшает формирование шлака в процессе пайки волной припоя или пайки погружением в ванну с расплавленным припоем.

Характеристики продукта

Форма	Металлическая гранула
Плотность	8,4 г/см ³
P	0,5 %±0,1 %
Sn	60±1 %
Pb	39,5±1 %
Температура плавления	183-190 °C
Упаковка	Банка 1000 г

Указания по дозировке

- Для процесса пайки волной 30 г на 10 кг припоя, максимальное допустимое количество до 80 г на 10 кг припоя.
- Для процесса пайки погружением 20 г на 10 кг припоя.

Условия хранения

Рекомендуется хранить в сухом месте при комнатной температуре. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности.

Срок хранения

Минимум 2 года.